

# SINGULARIDADES DE LA MADERA

FENÓMENOS NORMALES DE LA MADERA QUE HAY QUE ACEPTAR:




## LAS SECRECIONES DE RESINA

Este fenómeno natural puede producirse en la superficie de las maderas resinosas en el momento del secado o tras un periodo cálido. Estas secreciones se pueden raspar fácilmente con una espátula. También se puede utilizar esencia de trementina.



## LAS GRIETAS

Aparecen principalmente sobre los rollizos en el momento del secado o con tiempo seco. También pueden encontrarse en forma de pequeñas fisuras en el resto de productos. En periodos húmedos o de lluvias pueden cerrarse algunas o incluso todas. Su presencia no compromete en modo alguno la solidez de las maderas afectadas.



## LOS MOHOS SUPERFICIALES


Pueden aparecer de manera puntual en maderas tratadas almacenadas en una atmósfera templada y húmeda. La capa que se forma suele ser negra o, a veces, gris, pero siempre es superficial. En general, estos hongos desaparecen en el momento de la instalación de la madera por efecto de la lluvia y del viento. Un ligero cepillado cuando la madera está seca puede resultar eficaz. Su presencia superficial no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas afectadas.



## EL AGRISADO

Es un fenómeno natural que aparece progresivamente cuando las maderas (tratadas o sin tratar) están expuestas al exterior. La aceptación de este tono es una cuestión de gusto personal. Algunos lo adoran, otros no tanto. En el caso de estos últimos, se puede aplicar un saturador o un lasur para evitar su aparición.

La aparición del color gris no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas afectadas.



## LAS DIFERENCIAS DE TONALIDAD

La madera, tratada o no, puede presentar naturalmente diferencias de tonalidad: matices entre el duramen y la albura (pino, douglas), variación de tonalidad de los tratamientos de marrón o gris (no se trata de acabados) y, más generalmente, entre varias piezas de madera. Estos matices se unifican con el tiempo.



## CRISTALIZACIONES VERDES O AZULES

Pueden aparecer en maderas tratadas en autoclave. Son pequeñas gotas de resina que salen a la superficie. Estos cristales desaparecen de manera espontánea después de instalar la madera. También puede efectuarse un ligero cepillado.

Este fenómeno no compromete en modo alguno la durabilidad de las maderas afectadas.

# SINGULARIDADES DEL ECOMATERIAL

## EL AMARILLEO

Se debe a la presencia de fibras de madera en las lamas. De hecho, el ecomaterial está fabricado a partir de 2/3 partes de madera resinosa. Durante las primeras exposiciones al sol y al aire, se produce una reacción en la superficie de las lamas que conlleva un amarilleo. Esta reacción es completamente normal y desaparecerá después de unas semanas.

## LOS Matices DE COLOR

En las lamas nuevas pueden aparecer diferencias de tonalidad. Estas diferencias se atenuarán con la exposición al sol. Por lo tanto, aconsejamos comprar todas las piezas en un solo pedido para evitar este tipo de variaciones. Le aconsejamos también disponer todas las lamas sobre los rastreles antes de fijarlas para evitar los contrastes demasiado fuertes.

## AUREOLAS

Es posible que tras el montaje de su terraza puedan aparecer algunas aureolas. Esto se debe a la presencia de polvo en la parte superior de las lamas, que reacciona al agua y al sol.

Este fenómeno desaparece con la acción meteorológica. También puede eliminar estas aureolas con un poco de agua y un cepillo.

## COLORES

El color de su terraza WEX cambiará con el tiempo y es inevitable que el color inicial se cubra de una pátina.



A: antes de la exposición exterior  
B: tras 6 meses de exposición exterior  
Muestras de color no contractuales